

## 離型・高温・高荷重用潤滑剤

乾性皮膜  
タイプ

# B・Nスプレー

B・Nスプレーは800℃の高温に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。

### 特徴

- 密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。
- 色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温に耐えます。
- ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。
- オゾン層を破壊するトリクロロエタンやフロンガスを使用していないタイプです。

### 主な用途

- ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。
- 熱間鍛造用 ビレット溶着防止、離型剤
- アルミダイキャスト用 離型剤
- アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。
- 高温溶融物の離型剤。
- 製鉄所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベアー・ローラーコンベアー・高温炉などの潤滑剤。
- 溶融金属・溶融ガラス・プラスチックなど高温溶融物のモールドからの離型剤。
- ゴム成型時の金型の離型剤。
- プラスチック成型時の金型の離型剤。

### 使用方法

- 金属表面を溶剤などできれいに脱脂してください。
- 使用前に缶を良く振ってから30cm位離して均一なうすい膜ができるようにスプレーしてください。
- スプレー後2～3分で手につかない程度に固まり、その後30分位で完全に硬化します。
- 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。

### 内容量

- 420ml 第一石油類

### 荷姿

- 24本/ダンボール箱



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877

FAX 03-3643-8890