

# 速乾性フッ素潤滑剤 LOCK

(Lubricative Optimum Coating Keeper)

## FC-253

LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。

**使用可能温度範囲**  $-250^{\circ}\text{C}\sim+270^{\circ}\text{C}$

### <用途>

金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性と離型性をもたせる用途。

### <使用方法>

- ①塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。
- ②使用前に容器を上下に良く振ってください。
- ③目的物より20～30cm離して均一に塗布して下さい。  
スプレー後、5分程で乾燥します。

\* 通常は常温乾燥でご使用いただけますが、  
常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで  
密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。  
(加熱の際は270℃を超えないようにご注意ください。)

### <内容量>

420mlスプレー

### <荷姿>

24本/段ボール



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890