

金型長期防錆保護剤

FC-133(有色) FC-134(無色)

モールドプロテクター

均一な半乾性膜が長期に金型を保護します。

<特長>

1. 細かいスプレー粒子と浸透力により、小さなすきま、微細な彫刻部の奥まで均一に行きわたります。
2. 有色タイプは、緑色の防錆保護膜が出来ますので、目視で塗りむらを確認できます。
3. 均一に塗布した防錆保護膜は水分・湿気を寄せつけず金型の発錆を防止します。
4. この防錆保護膜は、成型立ち上がり時、数ショットで除去できます。

<用途>

1. 射出成型金型の防錆。
2. 完成機械部品、工具あるいは金属材料などの防錆。
3. 車両、農業機械などの防錆。

<使用方法>

1. 金属表面の地肌がかくれる程度に、まんべんなく吹きつけて下さい。
2. 防錆効力の持続性は被処理物の保管環境によって左右されますので、海岸近く、屋外保管のような場合、使用回数を多くし、重ね塗りして下さい。
3. 金属表面から防錆保護を除去したい時は洗油、又はシンナーをご使用下さい。
4. 金属表面から20～30cm離して、均一に塗布して下さい。
5. 成型終了直後の熱い金型に塗布しないで下さい。ご使用温度範囲は-20～45℃です。



 **ファインケミカルジャパン株式会社**

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890