

# 速乾性フッ素潤滑剤

# LOCK

(Lubricative Optimum Coating Keeper)

## FC-253

LOCKは、四フッ化エチレン樹脂と特殊な耐熱性バインダーを主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。

**使用可能温度範囲**  $-250^{\circ}\text{C}\sim+270^{\circ}\text{C}$

### <用途>

金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性と離型性をもたせる用途。

### <使用方法>

- ①塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。
- ②使用前に容器を上下に良く振ってください。
- ③目的物より20～30cm離して均一に塗布して下さい。  
スプレー後、5分程で乾燥します。

\* 通常は常温乾燥でご使用いただけますが、  
常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで  
密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。  
(加熱の際は270℃を超えないようにご注意ください。)

### <内容量>

420mlスプレー

### <荷姿>

24本/段ボール



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890